

Lettsparkel G

Produktbeskrivelse

Grov lettsparkel med maksimal fyllevne, som synker minimalt. Egnert til større reparasjoner og til oppbygging av utvendige hjørner. Har god vedheft og er lett slipbar.

Merking



CE

Name: 10 L

✓

Anvendelse

Brukes til flekk- og helsparkling på betong, lettbetong, puss og tidligere malte flater, innendørs. Kun til bruk i tørre rom.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengjøring foretas med grunnrengjøringsmiddel.

Det vaskes etter med rent vann.

Bruk passende sparkel - benytt bredsparkel ved helsparkling.

Påfør tilstrekkelig mengde sparkelmasse, bearbeid til jevn overflate.

Når sparkelmassen er tørr, slipes eventuelle ujevnheter bort og slipestøv fjernes.

Grunn med forankringsgrunn innen videre behandling med maling, tapet, vev eller filt.

Husk å lufte ut når du har sparklet.

God praksis

Ved sliping benyttes vernebriller og støvfiltermaske.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Farge (sparkel)	Grå
Densitet (kg/l)	0.95
Tørstoff vekt (%)	57
Tørstoff vol (%)	54
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Emisjon jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h etter 28 dager)	12
Vedheft på betong	0,56
Lagtykkelse (nominell mm)	15
Kornstørrelse (maks. mm)	0,3
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

april 2023

Erstatter TDS Versjon

oktober 2021