

# Lettsparkel M

## Produktbeskrivelse

Medium lettsparkel med god fyllevne, som synker minimalt. Egnert for flekk og helsparkling, har god vedheft til underlaget og er lett å slippe.



## Merking

CE

Name: 10 L

✓

Name: 3 L

✓

Name: 0,4 L

✓

## Anvendelse

Brukes til sparkling på betong, lettbetong, puss og tidligere malte flater, innendørs.  
Kun til bruk i tørre rom.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Rengjøring foretas med grunnrengjøringsmiddel.

Det vaskes etter med rent vann.

Bruk passende sparkel - benytt bredsparkel ved helsparkling.

Påfør tilstrekkelig mengde sparkelmasse, bearbeid til jevn overflate.

Når sparkelmassen er tørr, slipes eventuelle ujevnheter bort og slipestøv fjernes.

Grunn med forankringsgrunn innen videre behandling med maling, tapet, vev eller filt.

Husk å lufte ut når du har sparklet.

## God praksis

Ved sliping benyttes vernebriller og støvfiltermaske.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Tekniske data

Produkt type	Sparkel - og fugemasse
Farge (sparkel)	Lysgrå
Densitet (kg/l)	1.14
Tørstoff vekt (%)	55
Tørstoff vol (%)	56
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	2
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vedheft på betong	0,66
Lagtykkelse (nominell mm)	4
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

april 2023

### Erstatter TDS Versjon

oktober 2021