

Treolje

Produktbeskrivelse

Eksklusiv oljebasert treolje, som gir treet en sterkt vannavvisende overflate. Beskytter treet mot uttørring og revnedannelse, så treverket holder lengere. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av ferdigbehandlingen.

Anvendelse

Brukes til utendørs treoverflater, hvor du ønsker å bevare holdbarheten og det naturlige utseende. F.eks. på hagemøbler og treterrasser m.m.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligerebehandlet med lakk eller maling.

Påføring

Avrens begroning med fasadevask begroning.

Rengjør trykkimpregnert tre med terrasserens, og mørke tresorter med grunnrengjøring.

Slip blanke flater matte.

Grunn med grunningsolje, der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt.

Omrør før og under bruk.

Påfør 1-2 ganger med pensel, vått i vått til treet er mettet, spesielt på samlinger og endetre.

Fjern overskytende olje, for å unngå lakklag, som senere kan flasse av.

God praksis

Oljebehandlede overflater trenger oftere vedlikehold enn overflater behandlet med trebeskyttelse og maling.

Forventet holdbarhet 1 år.

Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering.

Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Produkt type	Treolje
Densitet (kg/l)	0.84
Tørstoff vekt (%)	34
Tørstoff vol (%)	30
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	4
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luffugtighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	6
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	12
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	White spirit

Nåværende TDS Versjon

oktober 2022

Erstatter TDS Versjon

desember 2021