

# Superdekk Plus

## Produktbeskrivelse

Utendørs maling som gir en meget robust og værbestandig overflate, og forlenger treet holdbarhet. Vanntynnet akrylmodifisert alkydmaling (AMA). Optimal beskyttelse mot innstengning av vann. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av ferdigbehandling.



## Anvendelse

Brukes til nytt eller tidligere behandlet tre utendørs.  
F.eks. fasader, vinduer, utheng og liknende steder der man ønsker ekstra beskyttelse.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Fjern ev. mugg og soppvekst med fasadevask begroning.  
Tidligere behandlet tre rengjøres med fasadevask ekstra.  
Slip blanke flater.  
Nytt, ubehandlet eller nedslitt tre påføres vanntynnet grunningsolje.  
Er treet særlig utsatt for fukt, mal 1 gang med vanntynnbar tegrund.  
Påfør Yunik Superdekk 1-2 strøk med pensel eller rulle.

## God praksis

Unngå å jobbe i direkte solskinn.  
Overflaten bør inspiseres 1 gang årlig og vedlikeholdes etter behov.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

Produkt type	Dekkbeis
Glans	50; Halvblank
Densitet (kg/l)	1.24
Tørstoff vekt (%)	56
Almindelig rekkeevne (m²/ltr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbeidstemperatur under påføring og tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. luftfugtighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	10
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

### Nåværende TDS Versjon

desember 2021

### Erstatter TDS Versjon

mai 2021