

# Window Care Window Paint PLUS

## Produktbeskrivelse

Halvblank spesialmaling til vinduer og dører. Er lett å påføre og danner en hard overflate som gir optimal beskyttelse og holdbarhet. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten.

## Anvendelse

Brukes til nytt eller tidligere behandlet treverk utendørs.  
Er spesielt velegnet til vinduer og dører.  
Kan brukes på innvendig side av vinduer og ytterdører.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Avrens begroning med fasadevask begroning.  
Rengjør tidligere behandlet tre med fasadevask ekstra.  
Slip blanke flater matte.  
Grunn med grunningsolje, der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt.  
For optimal holdbarhet: Mal også 1 gang med vannbasert tregrunning.  
Påfør 1-2 ganger med pensel eller rulle.  
Best holdbarhet oppnås ved 2 eller fler strøk.

## God praksis

Kontakt med andre overflater før malingen er herdet kan forårsake klebning.  
Kontakt mot myknet PVC-tetningsstrimmel forårsaker klebning.  
Unngå å jobbe i direkte solskinn.  
Overflaten bør inspiseres 1 gang årlig og vedlikeholdes etter behov.

## OBS!

Kontakt med andre overflater før malingen er herdet kan forårsake klebning.  
Kontakt mot myknet PVC-tetningsstrimmel forårsaker klebning.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

Produkt type	Dekkbeis
Glans	40;Halvblank
Densitet (kg/l)	1.25
Tørstoff vekt (%)	49
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luftfuktighet	Maks. luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

### Nåværende TDS Versjon

mai 2023

### Erstatter TDS Versjon

desember 2021