

# Pro Veggmaling Akryl +25

## Produktbeskrivelse

Akrylmaling som gir en vakker, halvmatt overflate. Den har god vedheft og vannfasthet, er veldig robust og egnet innendørs for vegger med en viss belastning. Kan også brukes til treverk.



## Merking



Name: Råhvitt / S0500-N



Name: Base AA



## Anvendelse

Til nye og tidligere malte vegger innendørs.

På betong, puss, tapet, glassvev og filt i f.eks gangarealer, kontorer, stue og rom.

Meget velegnet som ferdigbehandling på sandsparklede overflater og filt.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bærekraftig.

## Påføring

Vask med grunnrengjøring.

Evt. hull og sprekker sparkles med filler.

Dersom underlaget er smittende eller sugende skal det grunnes med forankringsgrunn.

Ev. skjolder fra vannskader eller tobakk grunnes med sperregrunn.

Påfør 1-2 strøk maling med pensel, rulle eller sprøyte.

Husk å lufte når du har malt.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Glans   | Halvmatt;25                 |
| Densitet (kg/l)   | 1.23                        |
| Tørstoff vekt (%)   | 52                          |
| Tørstoff vol (%)  | 41                          |
| Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)              | 8                           |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding | Min. +10°C                  |
| Luftfuktighet   | Maks luftfuktighet 80 % RF. |
| Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)                        | 1                           |
| Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)               | 6                           |
| Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)                     | 28                          |
| Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998                        | Class 1                     |
| Fortynning  | Vann, skal ikke fortynnes   |
| Rengjøring av verktøy osv.                                | Vann og såpe                |

### Nåværende TDS Versjon

desember 2021

### Erstatter TDS Versjon

juli 2021